



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 05 946.6

Anmeldetag: 12. Februar 2003

Anmelder/Inhaber: Bayer AG, Leverkusen/DE

Bezeichnung: Verfahren zur Reduktion von Ketocarbonsäureestern

IPC: C 07 F, B 01 J, C 07 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 21. November 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
im Auftrag

Sieck

Verfahren zur Reduktion von Ketocarbonsäureestern

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von enantiomeren-
5 angereicherten α - und β -Hydroxycarbonsäureestern aus den entsprechenden Keto-
carbonsäureestern sowie dafür verwendbare immobilisierte Übergangsmetall-
komplexe.


10 Enantiomerenangereicherte α - und β -Hydroxycarbonsäureester sind wertvolle Rea-
genzien zur Racematspaltung und wichtige Intermediate bei der Herstellung von
Arzneimitteln und Agrochemikalien. Üblicherweise werden enantiomerenange-
reicherte α - und β -Hydroxycarbonsäureester durch katalytische Hydrierung der ent-
sprechenden α - und β -Ketocarbonsäureester gewonnen, wobei als Katalysatoren
15 häufig Übergangsmetallkomplexe mit chiralen Phosphanen als Liganden eingesetzt
werden (siehe z.B. Genet et al., Tetrahedron, Asymmetry, 1994, 5(4), 675-690).
Nachteilig an chiralen Phosphanen ist der hohe Preis und die Oxidations-
empfindlichkeit weshalb ihr Einsatz im industriellen Maßstab wenn überhaupt
überwiegend in homogenen Prozessen erfolgt.

20 Alternativ dazu sind Verfahren unter Verwendung von mit Chinchona-Alkaloiden
oder Weinsäurederivaten modifizierten Platin- oder Nickelkatalysatoren bekannt
(T. Mallat et al., Fine Chemicals through Heterogeneous Catalysis, Wiley-VCH,
2001, S. 449 ff).


25 Darüber hinaus wird für die Hydrierung von Ketoestern in Ferrand et al.
(Tetrahedron: Asymmetry, 13, 2002, S. 1379 bis 1384) der Einsatz von Rhodium-,
Ruthenium- und Iridium-Komplexen mit chiralen Diaminen beschrieben. Allen
Verfahren ist jedoch gemeinsam, dass sie allenfalls einen mäßigen Enantiomeren-
überschuss erlauben.

Es bestand daher das Bedürfnis, Katalysatoren bereitzustellen, die insbesondere in einem Verfahren zur Herstellung von enantiomerenangereicherten α - und β -Hydroxycarbonsäureestern hohe Ausbeuten und Enantioselektivitäten ermöglichen.

5 Es wurden nun Verbindungen der Formel (I) gefunden,



in der



für eine enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung steht,

10

Linker

für einen Rest steht, der sowohl kovalent an die enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung als auch an den Träger gebunden ist,

15

Träger

für ein mikro-, meso- oder makroporöses Trägermaterial steht,

(M^{m+})

für ein Metall mit der Wertigkeit m steht

L

für einen anionischen oder neutralen Liganden steht

20

n

für eins, zwei, drei oder vier steht

(An q⁻)

für ein Anion mit der Wertigkeit q steht und

25

p

(m – Anzahl der anionischen Liganden L)/q ist.

Enantiomerenangereicherte Verbindungen im Sinne der Erfindung sind enantiomerenreine Verbindungen oder Mischungen von Enantiomeren einer Verbindung, in denen ein Enantiomer in einem Enantiomerenüberschuss, im Folgenden auch ee (enantiomeric excess) genannt, im Vergleich zum anderen Enantiomer vorliegt. Bevorzugt beträgt dieser Enantiomerenüberschuss 10 bis 100 % ee, besonders bevorzugt 90 bis 100 % ee und ganz besonders bevorzugt 95 bis 100 % ee.

10 Im Rahmen der Erfindung können alle oben stehenden und im Folgenden aufgeführten, allgemeinen oder in Vorzugsbereichen genannten Restdefinitionen, Parameter und Erläuterungen untereinander, also auch zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen in beliebiger Weise kombiniert werden.

15 Im Folgenden stehen **Alkyl** beziehungsweise **Alkoxy** beziehungsweise **Alkylen** beziehungsweise **Alkenylen** jeweils unabhängig für einen geradkettigen, cyclischen, verzweigten oder unverzweigten Alkyl- beziehungsweise Alkoxy- beziehungsweise Alkylen- beziehungsweise Alkenylen-Rest, der gegebenenfalls weiter durch C₁-C₄-Alkoxy substituiert sein kann. Gleiches gilt für den nichtaromatischen Teil eines Arylalkyl-Restes.

20 C₁-C₄-Alkyl steht beispielsweise für Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, sec.-Butyl und tert.-Butyl, C₁-C₈-Alkyl darüber hinaus beispielsweise für n-Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, neo-Pentyl, 1-Ethylpropyl, cyclo-Hexyl, cyclo-Pentyl, n-Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 25 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethylbutyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl, 1-Ethyl-2-methylpropyl, 1-Ethyl-2-methylpropyl, n-Heptyl und n-Octyl, C₁-C₂₀-Alkyl weiter darüber hinaus beispielsweise für Ada- 30 mantyl, die isomeren Menthyle, n-Nonyl, n-Decyl und n-Dodecyl.

C₁-C₄-Alkoxy steht beispielsweise für Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, iso-Propoxy, n-Butoxy, sec.-Butoxy und tert.-Butoxy, C₁-C₈-Alkoxy darüberhinaus beispielsweise für n-Pentoxy, 1-Methylbutoxy, 2-Methylbutoxy, 3-Methylbutoxy, neo-Pentoxy, 1-Ethylpropoxy, cyclo-Hexoxy, cyclo-Pentoxy, n-Hexoxy und n-Octoxy, C₁-C₂₀-Alkoxy weiter darüber hinaus beispielsweise für Adamantoxy, die isomeren Menthoxy-Reste, n-Decoxy und n-Dodecoxy.

C₁-C₄-Alkylen steht beispielsweise für Methylen, 1,1-Ethylen, 1,2-Ethylen, 1,1-Propylen, 1,3-Propylen, 1,4-Butylen, C₁-C₈-Alkylen darüberhinaus beispielsweise für 1,2-cyclo-Hexylen und 1,2-cyclo-Pentylen.

C₂-C₈-Alkenylen steht beispielsweise für 1,1-Ethenylen 2-Ethoxy-1,1-ethenylen und 2-Methoxy-1,1-ethenylen.

Halogenalkyl, beziehungsweise **Halogenalkoxy**, beziehungsweise **Halogenalkylen** bedeutet jeweils unabhängig einen geradkettigen, cyclischen, verzweigten oder unverzweigten Alkyl-Rest beziehungsweise Alkylen-Rest, der einfach, mehrfach oder vollständig durch Halogenatome substituiert ist.

Beispielsweise steht C₁-C₂₀-Halogenalkyl für Trifluormethyl, Chlormethyl, 2-Chlorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Pentafluorethyl, Nonafluorbutyl, Heptafluor-isopropyl, Perfluorooctyl, Perfluordodecyl und Perfluorhexadecyl.

Aryl steht jeweils unabhängig für einen heteroaromatischen Rest mit 5 bis 14 Gerüstkohlenstoffatomen, in denen keines, ein, zwei oder drei Gerüstkohlenstoffatome pro Cyclus, im gesamten Molekül mindestens jedoch ein Gerüstkohlenstoffatom, durch Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Schwefel oder Sauerstoff, substituiert sein können, oder und vorzugsweise für einen carbocyclischen aromatischen Rest mit 6 bis 14 Gerüstkohlenstoffatomen.

Beispiele für carbocyclische aromatische Reste mit 6 bis 14 Gerüstkohlenstoffatomen sind zum Beispiel Phenyl, Biphenyl, Naphtyl, Phenanthrenyl, Anthracenyl oder Fluorenyl, heteroaromatische Reste mit 5 bis 14 Gerüstkohlenstoffatomen in denen keines, ein, zwei oder drei Gerüstkohlenstoffatome pro Cyclus, im gesamten Molekül mindestens jedoch ein Gerüstkohlenstoffatom, durch Heteroatome, ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Schwefel oder Sauerstoff, substituiert sein können, sind beispielsweise Pyridinyl, Oxazolyl, Benzofuranyl, Dibenzofuran-yl oder Chinolinyl.


Weiterhin kann der carbocyclische aromatische Rest oder heteroaromatische Rest mit bis zu fünf gleichen oder verschiedenen Substituenten pro Cyclus substituiert sein, die beispielsweise ausgewählt sind aus der Gruppe Nitro, Cyano, Chlor, Fluor, C₁-C₁₂-Alkyl, C₁-C₁₂-Halogenalkyl, C₁-C₁₂-Halogenalkoxy, C₁-C₁₂-Halogenalkylthio, C₁-C₁₂-Alkoxy, Di(C₁-C₈-alkyl)amino oder Tri(C₁-C₆-alkyl)siloxy substituiert sein.

Arylen steht für einen Aryl-Rest, der eine weitere Bindungsstelle am aromatischen Gerüst besitzt und dadurch divalent ist.


Arylalkyl bedeutet jeweils unabhängig einen geradkettigen, cyclischen, verzweigten oder unverzweigten Alkyl-Rest nach vorstehender Definition, der einfach, mehrfach oder vollständig durch Aryl-Reste gemäß vorstehender Definition substituiert sein kann.

Arylalkylen steht für einen Arylalkyl-Rest, der eine weitere Bindungsstelle am aromatischen Gerüst besitzt und dadurch divalent ist.

Im Folgenden werden Vorzugsbereiche für Verbindungen der Formel (I) definiert:



steht bevorzugt für eine enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung der Formel (II)



(II)

in der

der Pfeil die Bindungsstelle zum Linker anzeigt und

5

R^1 , R^2 und R^4 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen oder NR^1R^2 als Ganzes für einen cyclischen Aminorest mit insgesamt 4 bis 20 Kohlenstoffatomen steht,

10

R^3 für einen divalenten Rest mit 2 bis 30 Kohlenstoffatomen steht oder

R^3 und mindestens einer der Reste R^1 , R^2 und R^4 zusammen Teil eines cyclischen Aminorestes mit insgesamt 4 bis 20 Kohlenstoffatomen sind.

15

Bevorzugte Verbindungen der Formel (II) sind solche, in der

R^1 , R^2 und R^4 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen oder NR^1R^2 als Ganzes für einen 5- oder 6-gliedrigen monocyclischen Aminorest steht, der am Kohlenstoffgerüst gegebenenfalls einfach, zweifach, dreifach oder vierfach C_1 - C_4 -Alkyl substituiert ist und

20

R^3 für einen divalenten Rest steht, der ausgewählt ist aus der Gruppe C_2 - C_8 -Alkylen, das gegebenenfalls einfach oder zweifach durch C_4 - C_{14} -Arylreste weiter substituiert sein kann, C_5 - C_{15} -Arylalkylen, C_4 - C_{14} -Arylen oder Bis-(C_4 - C_{14} -arylen) oder

25

R^3 und einer der Reste R^1 , R^2 und R^4 zusammen Teil eines 5- oder 6-gliedrigen monocyclischen Aminorestes sind, der am Kohlenstoffgerüst gegebenenfalls zusätzlich einfach, zweifach, dreifach oder vierfach durch C_1 - C_4 -Alkyl substituiert ist.

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (II) sind solche, in denen

R^1 , R^2 und R^4 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl stehen und

5

R^3 für einen divalenten Rest steht, der ausgewählt ist aus der Gruppe 1,2-Bis-(C_4 - C_{14} -aryl)-1,2-ethylen, 1,2-Cyclohexylen, 1,1'-2,2'-Bis-(C_4 - C_{14} -arylen) oder

R^3 und einer der Reste R^1 , R^2 und R^4 zusammen Teil eines Pyrrolidiny- oder Piperidiny-Restes sind.

10

Ganz besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (II) sind solche, die sich von folgenden Verbindungen ableiten:

15 (1R,2R)-1,2-Diphenylethylendiamin, (1S,2S)-1,2-Diphenylethylendiamin, (1R,2R)-1,2-Dimethylethylendiamin, (1S,2S)-1,2-Dimethylethylendiamin, (1R,2R)-1,2-cyclohexylendiamin, (1S,2S)-1,2-cyclohexylendiamin, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin, (R)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin, (S)-2-Aminomethyl-1-methylpyrrolidin, (R)-2-Aminomethyl-1-methylpyrrolidin, (R)-1,1'-Diamino-2,2'-binaphthyl, (S)-1,1'-Diamino-2,2'-binaphthyl, (R)-1,1'-Diamino-6,6'-Dimethoxy-2,2'-biphenyl und (S)-1,1'-Diamino-6,6'-Dimethoxy-2,2'-biphenyl, wobei (R)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin und (S)-2-Aminomethyl-1-methylpyrrolidin noch
20 weiter bevorzugt sind.

25 **Träger** steht bevorzugt für ein mikro- oder mesoporöses Trägermaterial. Die im Rahmen der Erfindung geltenden Definitionen für die Begriffe mikro-, meso- und makroporös wie auch die Nomenklatur der Zeolithe sind dabei IUPAC-konform auszulegen (McCusker et al. Pure Appl. Chem, vol. 73, No. 2, pp 381-394, 2001). Geeignete Trägermaterialien sind beispielsweise Silica-Gele, Zeolithe vom Typ
30 MOR, X, Y, MCM, ZSM, FAU, MFI, L, BEA, FER, A und SBA, sowie solche vom Typ AlPO, MAIPO und SAPO, wobei die genannten Zeolithe gegebenenfalls

isomorph substituiert sein können. Besonders bevorzugt sind mesoporöse Zeolithe wie insbesondere solche des MCM-Typs wie beispielsweise MCM-41.

5 Bevorzugte Kombinationen **Linker-Träger** sind solche, die dadurch erhältlich sind, dass zunächst ein Träger an der Oberfläche in der Weise organisch modifiziert wird, dass er nach der Modifizierung eine oder mehrere Funktionalitäten aufweist (im Folgenden **aktivierter Träger** genannt) und über diese Funktionalitäten die Verknüpfung mit den vorstehend definierten enantiomerenangereicherten chiralen Stickstoffverbindungen erfolgt. Besonders bevorzugte Funktionalitäten sind dabei
10 solche, die mit Aminen unter Erhöhung der Wertigkeit des Amins reagieren können (z.B. mit sekundären Aminen tertiäre Amine bilden oder mit primären Aminen sekundäre Amine bilden). Solche Funktionalitäten sind beispielsweise Chlor-, Brom- oder Iodatome, sowie Perfluoracylat- oder Sulfonat-Reste.

15 Die beschriebenen organischen Modifizierungen, d.h. die Herstellungsmethoden für aktivierte Träger sind hinreichend bekannt und können in an sich bekannter Weise beispielsweise durchgeführt werden durch


20 • Umsetzung des Trägers mit einem Chlorierungsmittel wie z.B. Tetrachlorkohlenstoff, Thionylchlorid, Titan-tetrachlorid oder Phosphor-pentachlorid (siehe auch Beck et al. J. Am. Chem. Soc 1992, 114, 10834) und anschließende Umsetzung mit funktionalisierten Alkoholen oder Alkoxysilanen oder

25 • Umsetzung des Trägers mit Silizium-tetrachlorid, anschließende Umsetzung mit sekundären Aminen und weitere Umsetzung mit funktionalisierten Alkoholen oder Alkoxysilanen (siehe auch Petrucci et al. Bull. Chem. Soc. Japan, 1990, 63, 988) Silazanen oder vorzugsweise durch

30 Umsetzung des Trägers mit Silizium-tetrachlorid oder Chlorsilanen des Typs $\text{SiCl}_r(\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl})_s(\text{C}_4\text{-C}_{14}\text{-Aryl})_t(\text{C}_5\text{-C}_{15}\text{-Arylalkyl})_u$, wobei r für eins, zwei

oder drei steht und $r+s+t+u = 4$ ist und anschließende Umsetzung mit funktionalisierten Alkoholen, Chlorsilanen oder Alkoxysilanen.

5 Besonders bevorzugte **aktivierte Träger** sind solche, die durch Umsetzung von Trägern mit Chlorsilanen des Typs $\text{SiCl}_r(\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl})_s(\text{C}_4\text{-C}_{14}\text{-Aryl})_t(\text{C}_5\text{-C}_{15}\text{-Aryl-alkyl})_u$, wobei r für eins, zwei oder drei steht und $r+s+t+u = 4$ ist und anschließender Umsetzung mit funktionalisierten Alkoxysilanen oder Halogensilanen der Formeln (IIIa) oder (IIIb) erhältlich sind, wobei in Formel (III)



Hal für Chlor oder Brom steht.

15 Ganz besonders bevorzugte **aktivierte Träger** sind solche, die erhalten werden durch Umsetzung von Trägern mit Diphenyldichlorsilan und anschließende Umsetzung mit 3-Brompropyltrichlorsilan.

In Formel (I) steht weiterhin

20


(M^{m+}) vorzugsweise für Cobalt in den formalen Oxidationsstufen 0, +2 und +3, Rhodium und Iridium in den formalen Oxidationsstufen +1 und +3, Nickel, Palladium und Platin in den formalen Oxidationsstufen 0 und +2 sowie Ruthenium in der formalen Oxidationsstufe +2, wobei
25 Rh^{I} , Ir^{I} und Pd^{II} bevorzugt sind.

L steht bevorzugt für folgende Ligandentypen: Monoolefine wie beispielsweise Ethylen, Cycloocten und Cyclohexen, Diolefine wie beispielsweise 1,5-Cyclooctadien (cod), Norbornadien (nbd), und
30 Butadien, Nitrile wie Acetonitril (ACN), Benzonitril und Benzylnitril, Aromaten wie Benzol, Mesitylen und Cymol, sowie anionische

Liganden wie Allyl, Methylallyl, Phenylallyl, C₁-C₈-Alkylacyl-acetate, C₁-C₈-Alkylacrylate, Chlorid, Bromid und Iodid.


- 5 (An^{q-}) steht bevorzugt für nicht oder schwach koordinierende Anionen wie beispielsweise Nitrat, Perchlorat, Sulfat, Hexafluorophosphat, Hexafluoroantimonat, Hexachloroantimonat, Borate wie beispielsweise Tetrafluoroborat und Tetraphenylborat oder Sulfonate wie beispielsweise Trifluormethansulfonat und Nonafluorbutansulfonat.


- 10 Besonders bevorzugt steht




- 15 als ganzes Fragment für Rh(cod)BF₄, Ir(cod)BF₄, Rh(cod)PF₆, Ir(cod)PF₆, Rh(cod)SbF₆, Ir(cod)SbF₆, Rh(cod)ClO₄, Ir(cod)ClO₄, Rh(nbd)BF₄, Ir(nbd)BF₄, Rh(nbd)PF₆, Ir(nbd)PF₆, Rh(nbd)SbF₆, Ir(nbd)SbF₆, Rh(nbd)ClO₄, Ir(nbd)ClO₄, Pd(Allyl)BF₄, Pd(Allyl)PF₆ und Pd(ACN)₂(BF₄)₂.

- 20 Ganz besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (I) sind solche der Formeln (Ia), (Ib), (Ic) und (Id)






(Ib)



(Ic)



(Id)

in denen jeweils

* ein stereogenes Zentrum markiert, das entweder R oder S konfiguriert ist, wobei die Auflage gilt, dass Mesoformen ausgeschlossen sind (Verbindungen der Formel (Ic) und (Id))

M⁺ für Rhodium^I oder Iridium^I steht und

L für cod oder nbd steht und

An⁻ für Perchlorat, Hexafluorophosphat, Trifluormethansulfonat oder Tetrafluoroborat steht.

5 Zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) wie insbesondere solchen der Formeln (Ia) bis (Id) geht man vorzugsweise so vor, dass

In einem Schritt A) ein aktivierter Träger der Formel (IV)




10


in der Linker und Träger die unter der Formel (I) genannten Bedeutungen und Vorzugsbereiche besitzen

mit enantiomerenangereicherten chiralen Stickstoffverbindungen der Formel (IIa)

15



20 für die die unter der Formel (I) genannten Bedeutungen und Vorzugsbereiche gelten gegebenenfalls in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels umgesetzt werden und in einem Schritt B) die auf diese Weise erhaltenen Verbindungen der Formel (V)



25 gegebenenfalls in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels mit Übergangsmetallverbindungen zu Verbindungen der Formel (I) umgesetzt werden.

Die Verbindungen der Formel (V) sind von der Erfindung ebenfalls umfasst, wobei die unter der Formel (I) angegebenen Vorzugsbereiche in gleicher Weise gelten.

Bevorzugte Übergangsmetallverbindungen sind solche der Formel (VIa)

5



in der

M^1 für Ruthenium, Rhodium, Iridium, Nickel, Palladium oder Platin und


10

An^1 für Chlorid, Bromid, Acetat, Nitrat, Methansulfonat, Trifluormethansulfonat oder Acetylacetonat und

$P1$ für Ruthenium, Rhodium und Iridium für 3, für Nickel, Palladium und Platin für 2 steht,

15

oder Übergangsmetallverbindungen der Formel (VIb)



20

in der

M^2 für Ruthenium, Rhodium, Iridium, Nickel, Palladium oder Platin und

An^2 für Chlorid, Bromid, Acetat, Methansulfonat, Trifluormethansulfonat, Tetrafluoroborat, Hexafluorophosphat Perchlorat, Hexafluoroantimonat, Tetra(bis-3,5-trifluormethylphenyl)borat oder Tetraphenylborat steht und

25

$p2$ für Rhodium und Iridium für 1, für Nickel, Palladium, Platin und Ruthenium für 2 steht und


30

L^1 jeweils für ein C_2 - C_{12} -Alken wie beispielsweise Ethylen oder Cycloocten, oder ein Nitril wie beispielsweise Acetonitril, Benzonitril oder Benzylnitril steht, oder

5 L^1_2 zusammen für ein (C_4 - C_{12})-Dien wie beispielsweise Norbornadien oder 1,5-Cyclooctadien steht

oder Übergangsmetallverbindungen der Formel (VIc)

10



(VIc)

in der


M^3 für Ruthenium und

15

L^2 für cod, nbd, Allyl, Methylallyl oder Arylreste wie zum Beispiel Cymol, Mesitylen, Benzol und

An^3 für Chlorid, Bromid, Acetat, Methansulfonat, Trifluormethansulfonat, Tetrafluoroborat, Hexafluorophosphat Perchlorat, Hexafluoroantimonat, Tetra(bis-
20 3,5-trifluormethylphenyl)borat oder Tetraphenylborat steht

oder Übergangsmetallverbindungen der Formel (VIId)



(VIId),

25

wobei

M^5 für Palladium, Nickel, Iridium oder Rhodium und

An^3 für Chlorid oder Bromid steht und


30

M^4 für Lithium, Natrium, Kalium, Ammonium oder organisches Ammonium steht und

P3 für Rhodium und Iridium für 3, für Nickel, Palladium und Platin für 2 steht,

5

oder Übergangsmetallverbindungen der Formel (VIe)



wobei

10

M^6 für Iridium oder Rhodium und

L^3 für ein (C_4 - C_{12})-Dien wie beispielsweise Norbornadien oder 1,5-Cyclooctadien steht und

15

An^4 für ein nicht oder schwach koordinierendes Anion wie zum Beispiel Methansulfonat, Trifluormethansulfonat, Tetrafluoroborat, Hexafluoro-phosphat Perchlorat, Hexafluoroantimonat, Tetra(bis-3,5-trifluormethylphenyl)borat oder Tetraphenylborat steht.

20

Darüber hinaus sind als Übergangsmetallverbindungen beispielsweise $Ni(cod)_2$, $Pd_2(dibenzylidenaceton)_3$, $Cyclopentadienyl_2Ru$, $Rh(acetylacetonat)(CO)_2$, $Ir(pyridin)_2(cod)OTf$ oder mehrkernige verbrückte Komplexe wie beispielsweise $[Pd(Allyl)Cl]_2$, $[Pd(Allyl)Br]_2$, $[Rh(cod)Cl]_2$, $[Rh(cod)Br]_2$, $[Rh(Ethen)_2Cl]_2$, $[Rh(Cycloocten)_2Cl]_2$, $[Ir(cod)Cl]_2$ und $[Ir(cod)Br]_2$, $[Ir(Ethen)_2Cl]_2$ und $[Ir(Cycloocten)_2Cl]_2$ geeignet.

25

Besonders bevorzugte Übergangsmetallverbindungen sind: $[Pd(Allyl)Cl]_2$, $[Pd(Allyl)Br]_2$, $[Rh(cod)Cl]_2$, $[Rh(cod)_2Br]$, $[Rh(cod)_2]ClO_4$, $[Rh(cod)_2]BF_4$, $[Rh(cod)_2]PF_6$, $[Rh(cod)_2]Otf$ (Otf = Triflat), $[Rh(cod)_2]BPh_4$, $[Rh(cod)_2]SbF_6$, $RuCl_2(cod)$, $[(Cymol)RuCl_2]_2$, $[(Benzol)RuCl_2]_2$, $[(Mesitylen)RuCl_2]_2$,

30

$[(\text{Cymol})\text{RuBr}_2]_2$, $[(\text{Cymol})\text{RuI}_2]_2$, $[(\text{Cymol})\text{Ru}(\text{BF}_4)_2]_2$, $[(\text{Cymol})\text{Ru}(\text{PF}_6)_2]_2$,
 $[(\text{Cymol})\text{Ru}(\text{BPh}_4)_2]_2$, $[(\text{Cymol})\text{Ru}(\text{SbF}_6)_2]_2$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2\text{Cl}]_2$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{PF}_6$,
 $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{ClO}_4$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{SbF}_6$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{BF}_4$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{OTf}$, $[\text{Ir}(\text{cod})_2]\text{BPh}_4$,
 5 $[\text{Rh}(\text{nbd})\text{Cl}]_2$ (nbd = Norbornadien), $[\text{Rh}(\text{nbd})_2\text{Br}]$, $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{ClO}_4$, $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{BF}_4$,
 $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{PF}_6$, $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{OTf}$, $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{BPh}_4$, $[\text{Rh}(\text{nbd})_2]\text{SbF}_6$, $\text{RuCl}_2(\text{nbd})$,
 $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{PF}_6$, $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{ClO}_4$, $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{SbF}_6$, $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{BF}_4$, $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{OTf}$,
 $[\text{Ir}(\text{nbd})_2]\text{BPh}_4$, $\text{Ir}(\text{pyridin})_2(\text{nbd})\text{OTf}$, $[\text{Ru}(\text{DMSO})_4\text{Cl}_2]$, $[\text{Ru}(\text{ACN})_4\text{Cl}_2]$,
 $[\text{Ru}(\text{PhCN})_4\text{Cl}_2]$ und $[\text{Ru}(\text{cod})\text{Cl}_2]_n$, wobei $[\text{Pd}(\text{Allyl})\text{Cl}]_2$, $\text{Rh}(\text{cod})_2\text{OTf}$,
 $\text{Rh}(\text{cod})_2\text{PF}_6$, $\text{Rh}(\text{cod})_2\text{SbF}_6$, $\text{Ir}(\text{cod})_2\text{BF}_4$, $\text{Rh}(\text{cod})_2\text{OTf}$, $\text{Ir}(\text{cod})_2\text{PF}_6$, $\text{Ir}(\text{cod})_2\text{SbF}_6$ und
 10 $\text{Ir}(\text{cod})_2\text{BF}_4$ noch weiter bevorzugt sind.

Er sei darauf hingewiesen, dass es bei Verwendung von halogenidhaltigen Übergangsmetallverbindungen oftmals vorteilhaft ist, zusätzlich in etwa äquimolarer Menge zum vorhandenen Halogenid Silber- oder Kalium-Salze von nicht oder
 15 schwach koordinierenden Anionen gemäß oben stehender Definition einzusetzen.

Als organische Lösungsmittel für die Schritte A) und B) eignen sich üblicherweise aliphatische oder aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Benzol, Toluol, die isomeren Xylole, Chlorbenzol, die
 20 isomeren Dichlorbenzole, Hexan, Cyclohexan, Dichlormethan oder Chloroform sowie vorzugsweise Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, Methyl-tert.-butylether oder Ethylenglykoldimethyl- oder -diethylether. Besonders bevorzugte organische Lösungsmittel sind Toluol, Diethylether, Tetrahydrofuran und Methyl-tert.-butylether.

25 Das Gewichtsverhältnis von enantiomerenangereicherten chiralen Stickstoffverbindungen zu aktiviertem Träger kann beispielsweise und bevorzugt 0,02:1 bis 100:1, besonders bevorzugt 0,1:1 bis 5:1 und ganz besonders bevorzugt 0,1:1 bis 1:1 betragen. Der Einsatz größerer Mengen von enantiomerenangereicherten chiralen
 30 Stickstoffverbindungen ist möglich aber unwirtschaftlich.

Das Gewichtsverhältnis von Übergangsmetallverbindung zu Verbindungen der Formel (V) kann beispielsweise und bevorzugt 0,005:1 bis 1:1, besonders bevorzugt 0,01:1 bis 0,2:1 und ganz besonders bevorzugt 0,02:1 bis 0,1:1 betragen.

- 5 Im Schritt A) beträgt die Reaktionstemperatur beispielsweise und bevorzugt 0 bis 100°C, besonders bevorzugt 20 bis 80°C und ganz besonders bevorzugt 40 bis 60°C.

- 10 Im Schritt B) beträgt die Reaktionstemperatur beispielsweise und bevorzugt -20°C bis 80°C, besonders bevorzugt 0 bis 60°C und ganz besonders bevorzugt 10 bis 30°C.

- 15 Die Aufarbeitung von Verbindungen der Formel (I) kann in an sich bekannter Weise durch Filtration und/oder Zentrifugation und/oder Sedimentation und gegebenenfalls anschließendem Waschen mit organischem Lösungsmittel erfolgen, wobei das Waschen beispielsweise diskontinuierlich oder kontinuierlich durchgeführt werden kann. Zu Lagerzwecken werden die Verbindungen der Formel (I) vorzugsweise getrocknet.

- 20 Die Verbindungen der Formel (I) können direkt als Katalysator für asymmetrische Reaktionen eingesetzt werden.

Von der Erfindung sind daher auch Katalysatoren umfasst, die Verbindungen der Formel (I) enthalten.


- 25 Weiterhin ist von der Erfindung ein Verfahren zur katalytischen Herstellung von enantiomerenangereicherten Verbindungen umfasst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass als Katalysatoren solche eingesetzt werden, die Verbindungen der Formel (I) enthalten.

- 30 Bevorzugte Verfahren zur Herstellung von enantiomerenangereicherten Verbindungen sind asymmetrische Hydrierungen, wie beispielsweise Hydrierungen von pro-

chiralen C=C-Bindungen wie prochiralen Enaminen, Olefinen, Enolethern; C=O-Bindungen wie prochiralen Ketonen und C=N-Bindungen wie prochiralen Iminen. Besonders bevorzugte asymmetrische Hydrierungen sind Hydrierungen von prochiralen Ketonen wie insbesondere α - und β -Ketocarbonsäureestern.

5

Bevorzugte α - und β -Ketocarbonsäureester sind Verbindungen der Formel (VII),



in der

10

R^5 und R^7 jeweils unabhängig voneinander für C_1 - C_{12} -Alkyl, C_1 - C_{12} -Halogenalkyl, C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen und

R^6 fehlt oder für 1,1-(C_1 - C_4 -Alkyl) steht.

15

Vorzugsweise stehen


R^5 und R^7 jeweils unabhängig voneinander für C_1 - C_4 -Alkyl oder Phenyl und R^6 für Methylen oder fehlt.

20

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel (VII) sind Phenylglyoxylsäuremethylester und Chloracetessigester.

25

Durch erfindungsgemäße Hydrierung von α - und β -Ketocarbonsäureestern sind enantiomerenangereicherte Verbindungen der Formel (VIII) erhältlich,



(VIII)

in der

* ein stereogenes Zentrum markiert, das S oder R-konfiguriert ist und

5

R^5 , R^6 und R^7 die unter der Formel (VII) angegebenen Bedeutungen und Vorzugsbereiche besitzen.

10

Die erfindungsgemäß herstellbaren Verbindungen eignen sich insbesondere als Racematspaltungsreagenzien oder in einem Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln oder Agrochemikalien.

15

In einer bevorzugten Ausführungsform von erfindungsgemäßen asymmetrischen Hydrierungen beträgt die Reaktionstemperatur 0 bis 200°C, bevorzugt 10 bis 150°C, der Wasserstoffpartialdruck beispielsweise 0,1 bis 200 bar, bevorzugt 0,9 bis 100 bar und besonders bevorzugt 4 bis 30 bar.

20

Als Lösungsmittel für erfindungsgemäße asymmetrische Hydrierungen eignen sich insbesondere aliphatische oder aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Benzol, Toluol, die isomeren Xylole, Chlorbenzol, die isomeren Dichlorbenzole, Hexan, Cyclohexan, Dichlormethan oder Chloroform, Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, Methyl-tert.-butylether oder Ethylenglykoldimethyl- oder -diethylether sowie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol und Iso-Propanol.

25

Das Gewichtsverhältnis von Verbindungen der Formel (I) zu Substrat kann beispielsweise 1:1 bis 1:10000 betragen, bevorzugt ist 1:5 bis 1:1000.

Der Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass auf effiziente Weise heterogene Katalysatoren in hohen Ausbeuten hergestellt werden können und diese Katalysatoren hohe Umsätze und Enantioselektivitäten in asymmetrischen Synthesen erlauben. Dieser Umstand ist insofern als besonders überraschend einzustufen, dass

5 die nicht immobilisierten Analoga zu Verbindungen der Formel (I) wenn überhaupt nur sehr geringe Enantioselektivitäten erlauben, wie die Vergleichsbeispiele zeigen.

Beispiele**Beispiel 1 (zum Vergleich)****5 Herstellung von [Palladium(η^3 -Allyl)((S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin)]BF₄**

10 [Pd(η^3 -allyl)Cl]₂ (70 mg, 0.19 mmol) wurden in THF (10 ml) gelöst, mit AgBF₄ (80 mg, 0.41 mmol) versetzt und eine Stunde gerührt. Die Mischung wurde filtriert, dem Filtrat das Amin zugesetzt (48 mg, 0.38 mmol) und für 30 min gerührt. Dabei fiel ein weisser Niederschlag aus. Durch weitere Zugabe von 20 ml Hexan wurde weiteres Produkt gefällt. Die Lösung wurde filtriert, mit Hexan (2 x 20 ml) und Diethylether (2 x 20 ml) gewaschen und der Rückstand im Vakuum getrocknet, wodurch ein weisses Pulver erhalten wurde (100 mg, 73 % d. Th.).

15 Anal: Berechnet: C₁₀H₂₁N₂PdBF₄: C, 33.14; H, 5.80; N, 7.73. Gefunden: C, 33.40; H, 5.81; N, 7.55.

¹H NMR (CD₃OD): 1.30-4.0 (m, CH₂ Allyl und Amin, 18H) 5.55 (m, CH, 1H).

¹³C NMR (CD₃OD): 14.8(1), 22.2(4), 25.3(5), 44.2(7), 50.1(2), 53.2(3), 60.3 (CH₂ allyl), 69.9(6) 116.3(CH, allyl).

ESI = 275 (M⁺), 233 (M⁺ - allyl)

Beispiel 2**Herstellung von kovalent immobilisiertem [Palladium(η^3 -Allyl)((S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin)]BF₄****a) Aktivierung von MCM-41**

25 Zu getrocknetem, calciniertem MCM-41 (2.0 g) in THF (15 ml) wurde Dichlordiphenylsilan (0.48 g) gegeben und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde dann auf – 78 °C abgekühlt und mit 3-Brompropyltrichlorsilan (1.10 g) versetzt. Es wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmen gelassen und weitere 8
30 Stunden gerührt. Anschließend wurde eine Stunde bei 50°C gerührt. Der aktivierte

Träger MCM-41 wurde abfiltriert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 4.70; H, 0.87.

5 **b) Verknüpfung mit (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin**

Der aktivierte Träger MCM-41 (700 mg) wurde in THF (15 ml) zusammen mit dem Amin (0.15 ml) bei 50 °C für 20 Stunden erwärmt. Danach wurde das Produkt filtriert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

10 Anal: C, 9.82; H, 2.0; N, 1.51.

c) Komplexierung mit Palladium

In einem Schlenk-Gefäß wurden $[\text{PdCl}(\text{allyl})]_2$ (30 mg, 0.08 mmol) und AgBF_4 (30 mg, 0.15 mmol) in THF (10 ml) gelöst und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde filtriert, mit dem modifizierten MCM-41 aus b) versetzt und vier Stunden gerührt. Der weiße Feststoff wurde filtriert, mit THF (4 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

15 Anal: C, 11.67; H, 2.32; N, 1.46.

20 **Beispiel 3 (zum Vergleich)**

Herstellung von $[\text{Palladium}(\eta^3\text{-Allyl})((1R,2R)\text{-1,2-Diphenylethylendiamin})]\text{BF}_4$

[$\text{Pd}(\eta^3\text{-allyl})\text{Cl}]_2$ (70 mg, 0.19 mmol) wurden in THF (10 ml) gelöst, mit AgBF_4 (80 mg, 0.41 mmol) versetzt und eine Stunde gerührt. Die Mischung wurde filtriert, dem Filtrat das Amin zugesetzt (80 mg, 0.38 mmol) und für 30 min gerührt. Dabei fiel ein weisser Niederschlag aus. Durch weitere Zugabe von 20 ml Hexan wurde weiteres Produkt gefällt. Die Lösung wurde filtriert, mit Hexan (2 x 20 ml) und Diethylether (2 x 20 ml) gewaschen und der Rückstand im Vakuum getrocknet, wodurch ein weisses Pulver erhalten wurde (156 mg, 88 % d. Th.).

25

30

Anal: Berechnet für $C_{17}H_{21}N_2RhBF_4$: C, 45.74; H, 4.71; N, 6.27. Gefunden: C, 45.25; H, 4.62; N, 5.98.

1H NMR (CD_3OD) 2.98 (m, CH_{anti} , 2H), 4.02 (s, NCH , 2H), 4.20 (m, CH_{syn} , 2H), 5.47 (m, $CH_{central}$, 1H), 7.1-7.25 (m, Ph, 10H).

5 ^{13}C NMR (CD_3OD) 56.72 (CH_2), 64.24 (NCH), 114.87 (CH), 127.0, 127.70, 128.25, 139.73 (Ph).

+ve ESI = 359 (M^+).

Beispiel 4



Herstellung von kovalent immobilisiertem [Palladium(η^3 -Allyl)((1R,2R)-1,2-Diphenylethylendiamin)] BF_4

a) Aktivierung von MCM-41

15 Zu getrocknetem, calciniertem MCM-41 (2.0 g) in THF (15 ml) wurde Dichlordiphenylsilan (0.48 g) gegeben und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde dann auf $-78^\circ C$ abgekühlt und mit 3-Brompropyltrichlorsilane (1.10 g) versetzt. Es wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmen gelassen und weitere 8 Stunden gerührt. Anschließend wurde eine Stunde bei $50^\circ C$ eine Stunde lang gerührt.



20 Der aktivierte Träger MCM-41 wurde gefiltert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 4.70; H, 0.87.

b) Verknüpfung mit (1R,2R)-1,2-Diphenylethylendiamin

25 Der aktivierte Träger MCM-41 (500 mg) wurde in THF (15 ml) zusammen mit dem Amin (150 mg) für 20 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Danach wurde das Produkt filtriert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 9.72; H, 1.92; N, 0.15.

c) Komplexierung mit Palladium

In einem Schlenk-Gefäß wurden $[\text{PdCl}(\text{allyl})]_2$ (55 mg, 0.15 mmol) und AgBF_4 (60 mg, 0.3 mmol) in THF (10 ml) gelöst und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde filtriert, mit dem modifizierten MCM-41 aus b) versetzt und vier Stunden gerührt.

5 Der Feststoff wurde filtriert, mit THF (4 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 10.67; H, 2.31; N, 0.13.

Beispiel 5 (zum Vergleich)**Herstellung von $[\text{Rh}(\text{cod})((1\text{R},2\text{R})\text{-1,2-Diphenylethylendiamin})]\text{BF}_4$**

$[\text{RhCl}(\text{cod})]_2$ (64 mg, 0.13 mmol) wurde in THF (10 ml) gelöst, AgCF_3SO_3 (50 mg, 0.26 mmol) zugegeben und die Lösung für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde anschließend filtriert, das Filtrat mit (1R, 2R)-1,2-Diphenylethylendiamin (50 mg, 0.26 mmol) versetzt und die resultierende Lösung eine Stunde gerührt. Anschließend wurde die Lösung im Vakuum eingedampft und mit Hexan (25 ml) versetzt, wobei das Produkt ausfiel. Es wurde filtriert, das Produkt mit Hexan (2 x 20 ml) und Diethylether (2 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet. Es wurde ein gelbes

15

20 Pulver erhalten (185 mg, 90 %).

Anal: Berechnet für $\text{C}_{22}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{RhBF}_4$ C, 51.76; H, 5.50; N, 5.50. Gefunden: C, 51.44; H, 5.57; N, 5.29.

^1H NMR (CD_3OD) 1.95 (br m, CH_2 4H), 2.46 (br m, CH_2 4H), 4.01 (s, NCH, 2H), 4.24 (m, CH, 2H), 4.35 (m, CH, 2H), 7.1-7.3 (m, Ph, 10H).

25 ^{13}C NMR (CD_3OD) 31.6 (CH_2), 66.3 (NCH) 81.4 (CH), 128.5, 129.2, 129.6, 140.5 (Ph).

+ve ESI = 423 (M^+).

Beispiel 6**Herstellung von kovalent immobilisiertem [Rh(cod)((1R,2R)-1,2-Diphenylethylen-diamin)]BF₄**

5

a) Aktivierung von MCM-41

Zu getrocknetem, calciniertem MCM-41 (2.0 g) in THF (15 ml) wurde Dichlordiphenylsilan (0.48 g) gegeben und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde dann auf – 78 °C abgekühlt und mit 3-Brompropyltrichlorsilane (1.10 g) versetzt. Es wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmen gelassen und weitere 8 Stunden gerührt. Anschliessend wurde eine Stunde bei 50°C eine Stunde lang gerührt. Der aktivierte Träger MCM-41 wurde gefiltert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 4.70; H, 0.87.

15

b) Verknüpfung mit (1R,2R)-1,2-Diphenylethyldiamin

Der aktivierte Träger MCM-41 (500 mg) wurde in THF (15 ml) zusammen mit dem Amin (150 mg) für 24 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Danach wurde das Produkt filtriert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 9.72; H, 1.92; N, 0.15; Br, 1.30.

20

c) Komplexierung

In einem Schlenk-Gefäß wurden [RhCl(cod)]₂ (30 mg, 0.06 mmol) und AgBF₄ (30 mg, 0.15 mmol) in THF (10 ml) gelöst und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde filtriert, mit dem modifizierten MCM-41 aus b) versetzt und vier Stunden gerührt. Dabei entfärbte sich die Lösung langsam. Der gelbe Feststoff wurde filtriert, mit THF (4 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 11.23; H, 2.02; N, 0.12.

25

30

Beispiel 7 (zum Vergleich)**Herstellung von [Rh(cod)((S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin)]BF₄**

5 RhCl(cod)₂ (100 mg, 0.20 mmol) wurde in THF (10 ml) gelöst, AgCF₃SO₃ (80 mg, 0.41 mmol) zugegeben und die Lösung für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde anschließend filtriert, das Filtrat mit (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin (51.2 mg, 0.40 mmol) versetzt und die resultierende Lösung eine Stunde gerührt. Anschliessend wurde die Lösung im Vakuum eingeeengt und mit Hexan (25 ml) versetzt, wobei das Produkt ausfiel. Es wurde filtriert, das Produkt mit Hexan (2 x 20 ml) und Diethylether (2 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet. Es wurde ein gelbes Pulver erhalten (185 mg, 90 %).

10

Anal.: Berechnet für C₁₅H₂₈N₂RhBF₄: C, 42.25; H, 6.57; N, 6.57. Gefunden: C, 42.79; H, 6.61; N, 6.59.

15

¹H NMR (CDCl₃) 1.76 (br m, 4H, CH₂ Olefin), 2.45 (br m, 4H, CH₂ Olefin), 1.55-3.30 (m, 14H, Amin).

¹³C NMR (CDCl₃) = 12.3 (1), 21.7 (4), 24.3 (5), 45.9 (7), 51.0 (2), 56.6 (3), 70.0 (6), 30.4, 30.7 (CH₂) 79.7, 83.6 (CH).

+ve ESI = 339 (M⁺), 231 (M⁺ - COD).

20

Beispiel 8**Herstellung von kovalent immobilisiertem [Rh(cod)((S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin)]BF₄**

25

a) Aktivierung von MCM-41

30

Zu getrocknetem, calciniertem MCM-41 (2.0 g) in THF (15 ml) wurde Dichlordiphenylsilan (0.48 g) gegeben und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde dann auf – 78 °C abgekühlt und mit 3-Brompropyltrichlorsilane (1.10 g) versetzt. Es wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmen gelassen und weitere 8 Stunden gerührt. Anschließend wurde eine Stunde bei 50°C eine Stunde lang gerührt.

Der aktivierte Träger MCM-41 wurde gefiltert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

Anal: C, 4.70; H, 0.87.

5 **b) Verknüpfung mit (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin**

Der aktivierte Träger MCM-41 (700 mg) wurde in THF (15 ml) zusammen mit dem Amin (0.15 ml) bei 50 °C für 20 Stunden erwärmt. Danach wurde das Produkt filtriert und durch Soxhlet-Extraktion unter Verwendung von THF gereinigt. Abschließend wurde im Vakuum getrocknet.

10 Anal: C, 9.82; H, 2.0; N, 1.51.

c) Komplexierung mit Rhodium

In einem Schlenk-Gefäß wurden $[\text{RhCl}(\text{cod})_2]$ (30 mg, 0.06 mmol) und AgBF_4 (30 mg, 0.15 mmol) in THF (10 ml) gelöst und für eine Stunde gerührt. Die Lösung wurde filtriert, mit dem modifizierten MCM-41 aus b) versetzt und vier Stunden gerührt. Der weiße Feststoff wurde filtriert, mit THF (4 x 20 ml) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

15 Anal: C, 12.45; H, 2.45; N, 1.60.

Das ^{19}F MAS-NMR-Spektrum bestätigte die Anwesenheit des BF_4^- - Anions.

20

Beispiele 9 bis 15:

Allgemeine Arbeitsvorschrift für die Verwendung der Katalysatoren in asymmetrischen Hydrierungen

25

Die asymmetrischen Hydrierungen wurden in einem Hochdruckautoklaven aus rostfreiem Edelstahl mit einem Volumen von 150 ml durchgeführt. Jeweils 10 mg des homogenen Katalysators bzw. jeweils 50 mg der immobilisierten Katalysatoren wurden unter Inertatmosphäre in den Hochdruckautoklaven transferiert.

30

Phenylglyoxylsäuremethylester (0.5 g), Methanol (30 g), und ein interner Standard (Cyclododecan) wurden zugegeben und der Hochdruckautoklav verschlossen. Der

Hochdruckautoklav und seine Zu- und Ableitungen wurden anschließend durch dreimaliges Spülen mit Stickstoff inertisiert und zur Prüfung der Dichtigkeit schließlich unter einen Wasserstoffdruck von 5 bar gesetzt. Anschliessend wurde der Wasserstoffdruck auf 20 bar erhöht, der Hochdruckautoklav auf Reaktionstemperatur gebracht (313 K) und der Inhalt mit einem mechanischen Rührer bei 400 U/min gerührt.


Über ein miniaturisiertes automatisches Entnahmeventil wurden Proben des Inhalts entnommen um den Verlauf der Reaktion untersuchen zu können. Am Ende der Reaktion wurde der Hochdruckautoklav zwei Stunden im Eisbad gekühlt, entspannt und die Produkte durch Gaschromatographie (GC, Varian, Model 3400 CX) über eine chirale Säule identifiziert (Chiraldex, 20 m x 0.25 mm).

Die Ergebnisse der Hydrierungsexperimente sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst:


Beispiel	Katalysator aus Beispiel	Temperatur [°C]	Reaktionsdauer [h]	Umsatz [%]	ee [%]
9	1 (z. Vgl.)	40	2	97,3	0
10	1 (z. Vgl.)	40	24	99,0	0
11	2	40	2	99,1	94,5
12	5 (z. Vgl.)	40	2	82,0	0
13	7 (z. Vgl.)	40	2	94,0	0
14	8	40	2	97,7	77,5
15	8	40	24	98,6	80,4

Patentansprüche

1. Verbindungen der Formel (I),



in der



für eine enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung steht,

Linker

für einen Rest steht, der sowohl kovalent an die enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung als auch an den Träger gebunden ist,

Träger

für ein mikro-, meso- oder makroporöses Trägermaterial steht,

(M^{m+})

für ein Metall mit der Wertigkeit m steht

L

für einen anionischen oder neutralen Liganden steht

n

für eins, zwei, drei oder vier steht


(An^{q-})

für ein Anion mit der Wertigkeit q steht und


p

(m – Anzahl der anionischen Liganden L)/q ist.

2. Verbindungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass



für eine enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung der Formel (II) steht



5

in der

der Pfeil die Bindungsstelle zum Linker anzeigt und

10

R^1 , R^2 und R^4 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen oder NR^1R^2 als Ganzes für einen cyclischen Aminorest mit insgesamt 4 bis 20 Kohlenstoffatomen steht,

15

R^3 für einen divalenten Rest mit 2 bis 30 Kohlenstoffatomen steht oder

R^3 und mindestens einer der Reste R^1 , R^2 und R^4 zusammen Teil eines cyclischen Aminorestes mit insgesamt 4 bis 20 Kohlenstoffatomen sind.

20

3. Verbindungen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 , R^2 und R^4 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen oder NR^1R^2 als Ganzes für einen 5- oder 6-gliedrigen monocyclischen Aminorest steht, der am Kohlenstoffgerüst gegebenenfalls einfach, zweifach, dreifach oder vierfach C_1 - C_4 -Alkyl substituiert ist und

25

R^3 für einen divalenten Rest steht, der ausgewählt ist aus der Gruppe C_2 - C_8 -Alkylen, das gegebenenfalls einfach oder zweifach durch C_4 - C_{14} -Arylreste weiter substituiert sein kann, C_5 - C_{15} -Arylalkylen, C_4 - C_{14} -Arylen oder Bis- $(C_4$ - C_{14} -arylen) oder

5

R^3 und einer der Reste R^1 , R^2 und R^4 zusammen Teil eines 5- oder 6-gliedrigen monocyclischen Aminorestes sind, der am Kohlenstoffgerüst gegebenenfalls zusätzlich einfach, zweifach, dreifach oder vierfach durch C_1 - C_4 -Alkyl substituiert ist.

10

4. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Träger für ein mikro- oder mesoporöses Trägermaterial steht.

15

5. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Träger Silica-Gele oder Zeolithe vom Typ MOR, X, Y, MCM, ZSM, FAU, MFI, L, BEA, FER, A und SBA oder solche vom Typ AlPO, MAIPO und SAPO sind, wobei die genannten Zeolithe gegebenenfalls isomorph substituiert sein können.

20

6. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Träger mesoporöse Zeolithe sind.

25

7. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass (M^{m+}) für Cobalt in den formalen Oxidationsstufen 0, +2 und +3, Rhodium und Iridium in den formalen Oxidationsstufen +1 und +3, Nickel, Palladium und Platin in den formalen Oxidationsstufen 0 und +2 sowie Ruthenium in der formalen Oxidationsstufe +2 stehen kann.

30




8. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass L für folgende Ligandentypen steht: Monoolefine, Diolefine, Nitrile, Aromaten sowie anionische Liganden.


9. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass (An⁹⁻) für Nitrat, Perchlorat, Sulfat, Hexafluorophosphat, Hexafluoroantimonat, Hexachloroantimonat, Borate oder Sulfonate steht.

5

10. Verbindungen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie den Formeln (Ia), (Ib), (Ic) und (Id) gehorchen

10





in denen jeweils

5

* ein stereogenes Zentrum markiert, das entweder R oder S konfiguriert ist, wobei die Auflage gilt, dass Mesoformen ausgeschlossen sind (Verbindungen der Formel (Ic) und (Id))

10


M^+ für Rhodium^I oder Iridium^I steht und

L für cod oder nbd steht und

An^- für Perchlorat, Hexafluorophosphat, Trifluormethansulfonat oder Tetrafluoroborat steht.


15

11. Verbindungen der Formel (V)



20

in der



für eine enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung steht,

Linker für einen Rest steht, der sowohl kovalent an die enantiomerenangereicherte chirale Stickstoffverbindung als auch an den Träger gebunden ist,

5

Träger für ein mikro-, meso- oder makroporöses Trägermaterial steht, das durch den Linker modifiziert ist,

10

12. Katalysatoren, enthaltend Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10.

13. Verwendung von Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 als Katalysator für asymmetrische Reaktionen.

15

14. Verfahren zur katalytischen Herstellung von enantiomerenangereicherten Verbindungen, dadurch gekennzeichnet ist, dass als Katalysatoren solche eingesetzt werden, die Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 enthalten.


20

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass Verfahren zur Herstellung von enantiomerenangereicherten Verbindungen asymmetrische Hydrierungen sind.

25

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass asymmetrische Hydrierungen, Hydrierungen von α - und β -Ketocarbonsäureestern sind.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass α - und β -Ketocarbonsäureester solche der Formel (VII) sind,



(VII)

in der

- 5 R^5 und R^7 jeweils unabhängig voneinander für C_1 - C_{12} -Alkyl, C_1 - C_{12} -Halogenalkyl C_5 - C_{15} -Arylalkyl oder C_4 - C_{14} -Aryl stehen und

R^6 fehlt oder für 1,1-(C_1 - C_4 -Alkylen) steht.

- 10 18. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionstemperatur bei asymmetrischen Hydrierungen 0 bis 200°C und der Wasserstoffpartialdruck 0,1 bis 200 bar beträgt.

- 15 19. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass als Lösungsmittel aliphatische oder aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ether und/oder Alkohole eingesetzt werden.

- 20 20. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis von Verbindungen gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10 zu Substrat 1:1 bis 1:10000 beträgt.

- 25 21. Verwendung von Verbindungen, die nach einem Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 14 bis 20 hergestellt wurden als Racematspaltungsreagenzien oder in einem Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln oder Agrochemikalien.

Verfahren zur Reduktion von Ketocarbonsäureestern

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von enantiomerenangereicherten α - und β -Hydroxycarbonsäureestern aus den entsprechenden Ketocarbonsäureestern sowie dafür verwendbare immobilisierte Übergangsmetallkomplexe.